



# MS Clear HS

Lepilno tesnilna masa na osnovi tehnologije SMP (Silyl Modified Polymer), ki po sušenju ostane prozorna.



**Koda:** MS Clear HS - 85839

**Oznaka:** MSC-HS

## Lastnosti in prednosti

- Po sušenju ostane prozorna - ustvari neviden sloj
- Ne vsebuje topil, PVC, izocianatov - varna za uporabnika
- Lepilno moč lahko povečate z uporabo prajmerja MS Prep
- Po sušenju ostane fleksibilna - se ne skrči, razpoka ali strdi
- Nevtralnega vonja - prijazna uporabniku
- Med sušenjem ne nastajajo mehurčki - gladko tesnjenje
- V skladu z DIN 52452, del 4: izdelek se lahko prebarva

## Uporaba

MS Clear HS je edinstvena formula, ki temelji na tehnologiji MS polimerov. Izdelek zagotavlja izjemne rezultate, hkrati pa ni nevaren za okolje in uporabnika.

MS Clear HS je idealna za uporabo na različnih površinah, kjer je potrebna uporaba lepilno tesnilne mase, ki ostane fleksibilna.

Lepilno tesnilna masa MS Clear HS zagotovi nevidno tesnjenje, na površinah, kjer je to potrebno npr. okrog delovnih pultov, delovnih površin, plošč, robov, regalov, razsvetljave. Uporablja se lahko za lepljenje in tesnjenje na počitniških prikolicah, avtomodih, v kopalnicah, za lepljenje in tesnjenje kopalniške opreme, itd.

## Navodila za uporabo

1. Pred uporabo površino dobro očistite z čistilom KENT Acrysol ali Soft surface Cleaner.
2. Počakajte, da se čistilo popolnoma posuši, nato nanesite lepilno tesnilno maso MS Clear HS.

**Opomba:** Tesnilna masa MS Clear HS ni primerna za uporabo na naravnem kamnu.

## Tehnične informacije

|                               |   |                                   |                                    |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Koda:</b>                  | 85839                                       | <b>Raztezek pri prelomu:</b>      | 500% (DIN53504/ISO37)              |
| <b>Naziv:</b>                 | MS Clear HS                                 | <b>Strižna trdnost:</b>           | cca 3 N/mm <sup>2</sup> (DIN53283) |
| <b>Osnovni material:</b>      | MS (modificirani silan) polimer             | <b>UV in vremenska odpornost:</b> | Dobra                              |
| <b>Oblika:</b>                | Gladka, homogena pasta                      | <b>Temp. odpornost:</b>           | -40°C do + 100°C                   |
| <b>Mehanizem utrjevanja:</b>  | Sušenje na osnovi vlage                     | <b>Temp. nanosa:</b>              | + 5°C do + 40°C                    |
| <b>Sušenje v 24 urah:</b>     | cca 3 mm                                    | <b>VOC:</b>                       | 0                                  |
| <b>Specifična teža:</b>       | cca 1.1 g/cm <sup>3</sup> (DIN 52456 – 6mm) | <b>Varnostno opozorilo:</b>       | Nenevarno                          |
| <b>Čas formiranja skorje:</b> | 15 minut (23°C/ 50%RH)                      | <b>Rok uporabe:</b>               | 12 mesecev                         |
| <b>Trdota Shore A:</b>        | 45 (DIN53505, 4 tedni 23°C/50% RH)          | <b>Barva:</b>                     | Prozorna                           |
| <b>Sprememba volumna:</b>     | <3%   | <b>Pakiranje:</b>                 | 310 g kartuša                      |
| <b>Natezna trdnost:</b>       | cca 3.5 N/mm <sup>2</sup> (DIN53504/ISO37)  | <b>Tarifna številka:</b>          | 3214 10 10                         |



## Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**